

DTY是涤纶还是锦纶？DTY是涤纶还是锦纶？或者，涤纶跟锦纶中都

DTY,是指拉伸变型丝,不特指,锦纶或是涤纶,丙纶也一样有DTY,就好像DTY的上游原料都叫POY是一样.POY是指预取向丝,这些指的都是加工工艺,不特哪一个个产品.至于如何区分,对外行还很有难度的.

一、锦纶DTY的手感会比涤纶好,回弹力比涤纶大 二、燃烧,涤纶燃烧的火焰是发红的,剩下的会是黑色的硬块,锦纶燃烧是蓝色火焰,剩下的是像炭一样的东西,用力会碎的

dtv手机怎么换排？dtv手机怎么换排线

?? (原则是先拆小LCD再拆大LCD)

3, 当LCD拆下来了之后就是换排线上的零件和排线座了, 旧排线上各零件上加点松香油或焊油, 新排线先加焊油上好锡, 风枪温度250-280视排线厚度而定, (温度不宜过高, 有些排线一受高温就会起泡), 然后蚂蚁搬家这个是基本功了不用多说了, 注意有些二极管和IC的方向, 排线座用恒温风枪 (俗称大炮) 温度250-270视座的大小而定, 新排线上多点锡和焊油, 吹焊座的时候来回推两下使之接触良好就行了, (忌用 '高温烙铁' 补焊排线座, 我本人从来不用烙铁焊排线座) 整体来说排线不宜接受超过300度的高温切记。